

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

11017 U.S. PTO

09/989435



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 9月17日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-281970

出 願 人


Applicant(s):

株式会社デンソー

2001年11月 2日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3096237

【書類名】 特許願

【整理番号】 PN061681

【提出日】 平成13年 9月17日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H02K 3/12

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 津田 祥代

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 小林 亀

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 出来田 博之

【発明者】

 【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

 【氏名】 新美 正巳

【特許出願人】

 【識別番号】 000004260

 【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

 【識別番号】 100096998

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 碓氷 裕彦

 【電話番号】 0566-25-5988

【選任した代理人】

 【識別番号】 100106149

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 矢作 和行

【電話番号】 0566-25-5992

【選任した代理人】

【識別番号】 100118197

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 大登

【電話番号】 0566-25-5987

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-379074

【出願日】 平成12年12月13日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010331

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9912770

【包括委任状番号】 9912772

【包括委任状番号】 0103466

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 線材の加工方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 線材の先端側に該線材より幅が広い先端部を形成した後、該先端部の近傍に曲げ部を形成する線材の加工方法において、

前記先端部を形成する前記線材、および前記曲げ部の外側面を据込んで増肉する工程と、

該増肉された前記先端部、および前記曲げ部を挟み込んで曲げる工程とを含むことを特徴とする線材の加工方法。

【請求項 2】 前記曲げる工程は、前記曲げ部側に向かって前記先端部を据込む工程を備えていることを特徴とする請求項 1 に記載の線材の加工方法。

【請求項 3】 前記曲げ部の前記外側面を据込んで増肉される増肉部の厚さ T と前記線材の厚さ t の比率 T/t が $1.3 < T/t < 1.6$ の範囲にあることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の線材の加工方法。

【請求項 4】 前記先端部の形状は、前記据込んで増肉させることにより形成されるものであって、

前記線材の軸方向に一回または複数回前記線材を据込んで非軸対称に形成されることを特徴とする請求項 1 から請求項 3 のいずれか一項に記載の線材の加工方法。

【請求項 5】 前記先端部が前記線材に対して前記非軸対称の形状、かつ前記先端部の一部が前記線材の軸方向にアンダーカットとなる形状に増肉されるアンダーカット付先端部は、

前記線材の軸方向に一回または複数回前記線材を据込んで前記先端部を前記非軸対称に形成した後、

軸方向に対して、前記アンダーカットとなる形状に応じた傾斜角を有する据込み傾斜方向に一回据込むことで形成されることを特徴とする請求項 4 に記載の線材の加工方法。

【請求項 6】 前記非軸対称の前記先端部を形成するのに前記線材の軸方向に一回または複数回据込まれる前記線材は、据込まれる前記線材の先端側が前記

増肉する工程の前工程にて前記非軸対称側へ偏肉加工されていることを特徴とする請求項4または請求項5に記載の線材の加工方法。

【請求項7】 前記曲げる工程は、前記先端部に突起部を形成するように、前記曲げ部側に向かって前記先端部を据込む工程を備えていることを特徴とする請求項1から請求項6のいずれかに記載の線材加工方法。

【請求項8】 請求項1から請求項8に記載の線材の加工方法において、回転電機の巻線の一部を前記線材として、回転電機を製造する線材の加工方法

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は線材の加工方法に関し、特に曲げ形状を有し、その曲げ部に接続する先端部が線材より幅広となる製品における線材の加工方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

先端側に軸部より幅が広い先端部（以下、幅広先端部と呼ぶ）を有する軸部を曲げた製品を製造する方法として、板幅の広い線材から、プレス加工等の打抜き加工により幅広先端部と軸部を形成させ、その後、曲げ加工により曲がった製品にする製造方法がある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

上述の製造方法では、板幅の広い線材から打抜くため、使用せずに捨てる無駄な材料が発生する。この従来方法では、近年社会的要請となっている省資源の観点において、使用する材料の使用量を減らす配慮が十分されていない。

【0004】

本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、曲げ形状を有する製品において、幅広先端部の形成に使用する材料の無駄使用量を減らすとともに、曲げ加工による割れ発生を防止できる線材の加工方法を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1によると、線材の先端側にこの線材より幅が広い先端部を形成した後、先端部の近傍に曲げ部を形成する線材の加工方法において、先端部を形成する線材、および曲げ部の外側面を据込んで増肉する工程と、増肉された先端部、および曲げ部を挟み込んで曲げる工程とを有する。

【0006】

まず、上述の方法を用いることで、線材の幅より広い先端部を形成するのに、線材を据込んで増肉させるので、使用せずに無駄となる材料たる線材の使用量をなくすることができる。

【0007】

一方、一般に据込み、鍛造加工等の塑性加工による被加工物は、塑性加工に起因して加工材料たる母材に加工硬化を生じさせて所望の形状に形成するので、増肉工程にて据込んで増肉された先端部を近傍に備える曲げ部は、母材としての線材が加工硬化している。この加工硬化して延びにくい母材となった曲げ部に塑性加工としての曲げ加工を更に施そうとすると、その曲げ部には曲げ方向に母材を延ばそうとする力すなわち引張り応力、特に曲げRの外側となる外側面側ほど増大する引張り応力が、加工硬化していない母材に曲げ加工を加えるとき生じる引張り応力に比べて、過大となる可能性がある。場合によっては、その過大引張り応力が母材の強度限界を超えてしまって割れ、亀裂等が曲げ部の外側に発生する可能性がある。

【0008】

これに対して本発明の線材の加工方法では、曲げ部の外側面を据込んで増肉させておき、曲げ部を形成するときには、先端部と曲げ部とを挟み込んで曲げる。すなわち、外側面を増肉された曲げ部が先端部とともに挟み込まれて曲げられるので、外側面に形成される曲げ部の増肉部分、つまり曲げ部の外側に圧縮応力を発生させることができる。したがって、この圧縮応力により、曲げ部を形成するとき曲げ部の外側に生じる引張り応力の緩和または打消しが可能であるので、曲げ部の割れ等の発生防止が可能である。

【0009】

上記曲げる工程は、本発明の請求項2に記載のように、曲げ部側に向かって先端部を据込む工程を備えていることが望ましい。これにより、外側面が増肉された曲げ部を挟み込んで圧縮応力を発生させようとするとき、増肉された線材の肉厚の増加量の大小、又は増肉時生じる可能性のある外側面の起伏等の有無に係らず、曲げ部側に向かって先端部を据込むので、曲げ部には確実に圧縮応力を生じさせることができる。

【0010】

上記増肉部分が外側面に形成される曲げ部の厚さの加工可能範囲において、本発明の請求項3によると、曲げ部の外側面を据込んで増肉される増肉部の厚さ T と線材の厚さ t の比率 T/t が $1.3 < T/t < 1.6$ の範囲にある。

【0011】

これにより、曲げ部の割れ等に起因する曲げ部の加工時に曲げ部の外側に生じる引張り応力を緩和または打消すとともに、曲げ部を所定の曲げ R 寸法に曲げ加工することが可能である。

【0012】

本発明の請求項4によると、先端部の形状は、据込んで増肉させることにより形成されるものであって、線材の軸方向に一回または複数回線材を据込んで非軸対称に形成される。

【0013】

これにより、先端部の形状を非軸対称に形成する際、先端部を増肉する過程において、先端部を軸対称に増肉するか否かに係わらず、線材の軸方向に一回または複数回線材を据込むことで、非軸対称に形成することができる。このため、先端部を非軸対称に形成するまでの据込み加工が容易にできる。

【0014】

本発明の請求項5によれば、先端部が線材に対して非軸対称の形状、かつ先端部の一部が線材の軸方向にアンダーカットとなる形状に増肉されるアンダーカット付先端部は、線材の軸方向に一回または複数回線材を据込んで先端部を非軸対称に形成した後、軸方向に対して、アンダーカットとなる形状に応じた傾斜角を

有する据込み傾斜方向に一回据込むことで形成される。

【0015】

すなわち、先端部が線材に対して非軸対称の形状、かつ先端部の一部が線材の軸方向にアンダーカットとなる形状に増肉されるアンダーカット付先端部を増肉する工程としては、請求項4に記載の工程に加えて、請求項4に記載の工程で形成された非軸対称の先端部を有する線材を、線材の軸方向に向ってアンダーカットとなる形状に応じて軸方向に対し傾斜する傾斜角を有する据込み傾斜方向に一回据込む工程を追加するだけで形成できる。

【0016】

このため、最終的に非軸対称でアンダーカットを有するアンダーカット付先端部を形成するまでの据込み繰返し回数、つまり据込み加工する工程を少なくすることができる。

【0017】

本発明の請求項6によれば、非軸対称の先端部を形成するのに線材の軸方向に一回または複数回据込まれる線材は、増肉する工程の前工程にて、据込まれる線材の先端側が非軸対称側へ偏肉加工されている。

【0018】

これにより、線材の軸方向に対して非軸対称に形成される先端部は、予め増肉する工程の前工程にて、その先端部に対応する線材の先端側をその非軸対称側へ偏肉加工されているので、先端部を非軸対称に形成するまでの据込み繰返し回数を確実に低減できる。

【0019】

本発明の請求項7によれば、曲げる工程は、先端部に突起部を形成するように、曲げ部側に向かって前記先端部を据込む工程を備えている。これにより、曲げ部側に向かって先端部を据込むことで、曲げ部に圧縮応力を生じさせつつ、先端部に突起部を設けることができる。

【0020】

本発明の請求項8によれば、回転電機の巻線の一部を、本発明の線材の加工方法により製造した線材を用いて回転電機を製造するのに好適である。

【 0 0 2 1 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の線材の加工方法を、曲げ形状を有し、その曲げ部に接続する先端部が線材より幅広となる製品における線材の加工方法に具体化した実施形態を図面に従って説明する。

【 0 0 2 2 】

(第 1 の実施形態)

図 1 (A) は、本発明の実施形態の幅広先端部および曲げ部を形成する線材の加工方法を表す工程図である。図 1 (B) は線材が加工される状態を、図 1 (A) に示す工程順に表した模式図であって、図 1 (a) は増肉工程の初期段階の線材の状態を表す断面図、図 1 (b) は増肉工程の最終段階の線材を表す断面図、図 1 (c) は曲げ工程のうち、線材が曲げ部の内と外から挟み込まれて曲げられる状態を表す断面図、図 1 (d) は曲げ部側に向って線材の先端部が据込まれる状態を表す断面図である。図 2 は、図 1 中の増肉工程において、先端部および曲げ部の外側を据込んで増肉させた線材を表す断面図であり、図 2 (a) は正面図、図 2 (b) は側面図である。図 3 は、図 1 中の曲げ工程において、先端部と曲げ部の位置関係を表す模式図であって、図 3 (a)、図 3 (b)、図 3 (c) は、線材の肉厚に係る寸法を用いて曲げ位置を変えたとき、曲げ工程により形成された曲げ部の周りを表す断面図および線材の外観図である。

【 0 0 2 3 】

図 1 に示すように、本発明の線材の加工方法は、線材を増肉させて曲げ形状を有する製品を製造するため、増肉工程 P 1 と曲げ工程 P 2 とを備え、増肉工程 P 1 での据込みを経て曲げ工程 P 2 を実施することで、曲げ部を有する増肉された線材を形成する。

【 0 0 2 4 】

すなわち、増肉工程 P 1 にて、線材 3 は、据込みにより、図 2 (a) に示すように線材 3 の幅 w より広い幅 W ($W > t$) を有する先端部 3 a と、曲げ部 3 b の曲げ外側面に増肉部 3 b c (線材 3 の厚さ t と増肉部 3 b の厚さ T が $t < T$) とが形成される。線材 3 より据込んで先端部 3 a を増肉するので、使用せずに無駄

となる材料たる線材 3 の使用量をなくすることができる。

【0025】

また、曲げ部 3 b の曲げ外側面を増肉させて増肉部 3 b c を形成させることで、線材 3 を曲げるとき、曲げ部 3 b の曲げ内側表面に比べて曲げ内側面より伸び量が大きくなる外側表面に線材 3 の材料量を補填することが可能である。このため、据込みにより加工硬化した先端部 3 a が十分伸びなくても増肉部 3 b c の線材量で伸び分を補充できるので、曲げ加工に伴う曲げ外側表面に生じる亀裂等の発生防止が可能である。

【0026】

詳しくは、一般に据込み、鍛造加工等の塑性加工による被加工物は、塑性加工に起因して加工材料たる母材に加工硬化を生じさせて所望の形状に形成するので、増肉工程 P 1 にて据込んで増肉された先端部 3 a を近傍に備える曲げ部 3 b は、母材としての線材が増肉工程 P 1 による据込み加工によって加工硬化している。この加工硬化して伸びにくい母材となった曲げ部 3 b に、塑性加工としての曲げ加工を更に施そうとすると、その曲げ部 3 b には曲げ方向に母材を延ばそうとする力すなわち引張り応力、特に曲げ R の外側となる外側面側ほど増大する引張り応力が、加工硬化していない母材に曲げ加工を加える際に生じる引張り応力に比べて、過大となる可能性がある。場合によっては、その過大引張り応力が母材の強度限界を超えてしまって割れ、亀裂等が曲げ部 3 b の外側に発生する可能性がある。

【0027】

これに対して本発明の線材の加工方法では、曲げ工程 P 2 にて、後述するように曲げ部 3 b を曲げ内と外から挟み込んで曲げる。これにより、増肉工程 P 1 にて外側が増肉された曲げ部 3 b、特に増肉部 3 b c が挟み込まれて曲げられるので、外側、すなわち増肉部 3 b c に圧縮応力を生じさせることができる。したがって、この圧縮応力によって、曲げ加工に起因して曲げ部 3 b の外側に生じる引張り応力の相殺または抑制が可能である。言換えると、この圧縮応力によって引張り応力の打消しまたは緩和ができるので、曲げ加工時に生じる引張り応力に起因する曲げ部 3 b の亀裂等の発生を防止できる。

【 0 0 2 8 】

なお、曲げ加工 P 2 において、曲げ部 3 b 側に向って先端部 3 a を据込むようにすることが望ましい（この曲げ工程での据込みを以下、据込み整形工程と呼ぶ）。

【 0 0 2 9 】

以下具体的に、線材 3 と、線材 3 を加工する装置との関係で図 1（A）、（B）に従って説明する。まず、本発明の線材の増肉方法は、上述の如く、増肉工程 P 1 と曲げ工程 P 2 を備える。さらに、増肉工程 P 1 は、線材 3 を繰返し据込んで所望の増肉形状にするものであって、第 1 回の据込み P 1 1 から第 N 回の据込み P 1 N からなる。また、曲げ工程 P 2 は、先端部 3 a および曲げ部 3 b を曲げ内側と外側から挟み込んで曲げる挟み曲げ工程 P 2 1 と、上述の据込み整形工程 P 2 2 とからなる。

【 0 0 3 0 】

増肉工程 P 1 は、第 1 回の増肉工程 P 1 1 から第 N 回の増肉工程 P 1 N により繰返し据込むことで、座屈が生じない程度の所定の 1 回当たりの据込み量にて増肉する。なお、この増肉工程 P 1 における線材の増肉量が少ない場合は一回で据込んでもいいし、多い場合は繰返し据込む。

【 0 0 3 1 】

まず、図 1（a）の増肉工程の初期段階にて、線材 3 は、第 1 のダイ 2 により保持され、第 1 のパンチ 1 により矢印方向 F s の据込み荷重を加えられる。なお、第 1 のダイ 2 は、曲げ外側ダイ 2 a と曲げ内側ダイ 2 b からなり、曲げ外側ダイ 2 a には、曲げ部 3 b の増肉部 3 b c を形成するように肉盗み 2 a c がされている。また、第 1 のパンチ 1 は、曲げ外側パンチ 1 a と曲げ内側パンチ 1 b からなり、曲げ外側パンチ 1 a は、所望の先端部 3 a を形成するように内部側面 1 a a が形成されており、線材 3 に据込み荷重を加えるように第 2 のダイ 2 に進退可能に配置されている。この曲げ外側パンチ 1 a は、曲げ外側ダイ 2 a と同様、肉盗み 1 a c がなされ、曲げ外側パンチ 1 a と曲げ外側ダイ 2 a とに分割された肉盗みが合わさって増肉部 3 b c を形成可能とする。さらに、図 1（b）の増肉工程の最終段階においては、繰返し据込むことにより所望の増肉された先端部 3 a

および増肉部 3 b c が形成される。したがって、増肉部 3 b c を先端部 3 a の端部 3 a b つまり先端部 3 a の近傍の曲げ部 3 b まわりに増肉部 3 b c を形成することが可能である。

【0032】

曲げ工程 P 2 は、増肉工程 P 1 にて形成された先端部 3 a および曲げ部 3 b (詳しくは増肉部 3 b c) を備えた線材 3 を挟み込んで曲げることにより曲げ形状を形成する。まず、図 1 (c) に示すように、挟み曲げ工程 P 2 1 では、上述の線材 3 は、第 2 のダイ 2 2 に保持され、第 2 のダイ 2 2 と第 2 のパンチ 2 1 により、曲げ部 3 b の曲げ内側と外側が挟み込まれながら、曲げられる。つまり増肉された先端部 3 a と曲げ部 3 b に係わる増肉部 3 b c が挟み込まれながら、曲げられる。なお、このとき、第 2 のパンチ 2 1 は、線材 3 に対して垂直方向 F_m に可動する。なお、この可動方向 F_m は、所望の曲げ形状、つまり曲げ角度でありさえすれば、垂直でも鈍角でもよい。

【0033】

これにより、外側が増肉された曲げ部 3 b、特に増肉部 3 b c が挟み込んで曲げられるので、外側、すなわち増肉部 3 b c に圧縮応力を生じさせることができる。

【0034】

なお、先端部 3 a と曲げ部 3 b の位置関係についての詳細は後述する。

【0035】

また、挟み曲げ工程 P 2 1 を実施後、据込み整形工程 P 2 2 を実施することが望ましい。図 1 (d) に示すように、据込み整形工程 P 2 2 では、第 3 のパンチ 3 1 を用いて、曲げ部 3 b 側に向って先端部 3 a を据込む。これにより、曲げ部に据込むことができるので、曲げ部 3 b に据込み力 F_{ms} を加えることができ、従って、曲げ部 3 b には確実に圧縮応力を発生させることができる。したがって、増肉された線材 3、特に増肉部 3 b c の肉厚 T の増加量 $(T - t)$ の大小、または先端部 3 a、増肉部 3 b c 等の増肉時生じる可能性のある外側面の起伏等の有無に係らず、曲げ部 3 b に圧縮応力を発生させることができるので、引張り応力を確実に抑制することができる。

【0036】

ここで、先端部 3 a と曲げ部 3 b（詳しくは後述の曲げ位置 B）の位置関係について、以下図 3 に従って説明する。前述の曲げ工程 P 2 の如く、線材 3 は、第 2 のダイ 2 2 に保持されている。なお、第 2 のダイ 2 2 は、曲げ外側ダイ 2 2 a と曲げ内側ダイ 2 2 b からなる。

【0037】

図 3 中の実線で示す線材 3 は、増肉工程 P 1 にて増肉された線材 3 であって、先端部 3 a と、曲げ部 3 b の曲げ外側面に増肉された増肉部 3 b c を有している。これに対して、破線で示す線材 3 は、曲げ部 3 b の内側と外側とを、それぞれ第 2 のダイ 2 2 と第 2 のパンチ 2 1 により挟み込まれながら曲げられた状態を表す。

【0038】

ここで、内側ダイ 2 2 b の左端面が、先端部 3 a の端部 3 a b とする曲げ位置 B を $B = 0$ とすると、先端部 3 a と曲げ位置 B の関係を、 $2.3/t > B > -1.2/t$ とすることが望ましい。

【0039】

すなわち、図 3 (a) に示すように、 $B \geq 2.3/t$ の場合は、先端部 3 a の材料がはみ出ることになる。また、図 3 (c) に示すように、 $B \leq -1.2/t$ の場合は、据込み整形工程 P 2 2 にて、増肉部 3 b c に圧縮応力を及ぼすことはできるが、先端部 3 a が据込みしきれなくなり、曲げ部 3 b の全体の曲げ外側面の一部に、曲げ R（図 3 (c) 参照）が残る。なお、図 3 (b) の如く、 $B = 0$ であるならば、先端部 3 a のはみ出し、および曲げ R が発生しないので望ましいことは言うまでもない。

【0040】

これにより、先端部 3 a と曲げ部 3 b、つまり先端部 3 a と曲げ位置 B の関係を上述の関係とすれば、増肉工程 P 1 から曲げ工程 P 2 に進むとき、増肉用治具から曲げ治具に変更（詳しくは第 1 のパンチ 1 およびダイ 2 を、第 2 のパンチ 2 1 およびダイ 2 2 に変更）しても、治具交換によるセッティングが容易である。したがって、治具等の装置に高い精度を要しないので、安価に製造可能である。

【0041】

(変形例)

変形例として、本発明の線材の加工方法は、図4中の変形例1、図5中の変形例2のようにしてもよい。図4は、線材の加工方法のうち、曲げ工程の据込み整形工程を表す工程図である。図5は、線材の加工方法のうちの増肉工程であって、先端部の形状を形成する過程を表す工程図である。

【0042】

まず、変形例1は、図4に示すように、第1の実施形態の据込み整形工程P22を、据込み整形工程P122に代えたものである。この据込み工程P122は、曲げ部3b側に向かって先端部3aを据込むのに加えて、同時に先端部3aに突起部3fを形成する。

【0043】

具体的には、第2のパンチ121に、先端部3aの先端側に対向する位置に肉盗み121fを設け、また、第3のパンチ131にも、突起部3fに相当する肉盗み131fを設けるものである。これにより、図4中の先端部3aの先端左側に突起部3fを形成しつつ、曲げ部3bに圧縮応力を発生させることができる。

【0044】

この突起部3fを備えた本発明の線材の加工方法を、回転電機の巻線の一部であるセグメントに適用すれば、複数結合させることにより巻線を形成することができる。

【0045】

なお、本変形例1では、第2のパンチ121側に肉盗み121fを設ける構成で説明したが、第2のダイ22側に肉盗みを設けることにより、突起部を先端部3aの先端右側に形成することも可能である。

【0046】

次に、変形例2として、図5に示すように、線材3に対して非軸対称の先端部を形成することが可能である。

【0047】

具体的には、増肉工程P1のように単に繰返し据込むのではなく、初期段階の

工程 P 1 0 1 から中期段階の工程 P 1 0 2 は、先端部 3 a を、線材 3 の軸 Z に軸対称に繰返し据込み（具体的には先端部形状を略二等辺三角形形状 3 a 1 ～ 3 a N の形状に据込み）、最終段階の工程 P 2 1 2 にて、先端部 3 a を非軸対称（具体的には図 5 中の右側に傾いた略三角形形状 3 a α ）に据込む工程とするものである。これにより、中期段階の工程 P 1 0 1 から P 1 0 2 までは、非軸対称に比べて 1 回の据込み量が大きくできるので、据込みの繰返し回数が低減できる。

【 0 0 4 8 】

なお、本発明の線材の増肉方法では、先端部 3 a を略三角形の形状で説明したが、長方形、半円等でもよい。

【 0 0 4 9 】

ここで、本発明の線材の加工方法を、例えば回転電機の巻線に適用する場合において、本発明に係わる先端部 3 a を回転子の側面に環状配置して回転子の整流子面を製造するとき、巻線の一部としての本発明に係わる曲げ部 3 b を U 字状あるいは L 字状に曲げ、かつ先端部 3 a を溶接による接合等を用いて複数結合させることにより巻線を形成させる必要がある。このため、先端部 3 a が、線材 3 の軸方向 Z に対して非軸対称、かつねじり角度 ϕ （図 1.2 参照）を備えた線材加工製品を加工する加工方法が求められる場合がある。このため、ねじり角度 ϕ を有する先端部 3 a は、第 1 の実施形態、特に、変形例 2 における非軸対称の先端部 3 a を形成する線材の加工方法を適用したとしても、線材 3 の軸方向 Z に据込んでアンダーカットとなる形状を有するねじり角度 ϕ を備えた先端部 3 a（図 6（e）参照）を形成することは容易ではない。

【 0 0 5 0 】

（第 2 の実施形態）

そこで、第 2 の実施形態では、被加工物としての線材 3 を加工する方法として、線材 3 の軸方向 Z に対して非軸対称かつアンダーカット形状となるねじり角度 ϕ を有する先端部 3 a（以下、アンダーカット付先端部 3 a と呼ぶ）を備えた製品に加工するのに好適な線材の加工方法を提供することを目的とする。

【 0 0 5 1 】

以下、本実施形態を具体化した線材の加工法を、図 6 から図 8 に従って説明す

る。

【0052】

図6は、本実施形態の線材の加工方法のうち、線材の軸方向に対して非軸対称かつアンダーカット形状となるねじり角度を有する先端部を備えた製品に線材の加工方法を適用する場合における増肉工程を示す工程図であって、図6(A)は増肉工程に係わる工程を表わす工程図、図6(B)は被加工物としての線材の先端部および曲げ部が形成される過程を表わす工程模式図である。図7は、図6中の増肉工程のうち、アンダーカット形状に整形する傾斜据込み整形工程に用いる治具および先端部および曲げ部の形成状態を表わす工程模式図である。図8は、本実施形態の線材の加工方法のうち、図6中の増肉工程による線材の加工処理後に実施する曲げ工程を示す工程図であって、図8(A)は曲げ工程に係わる工程を表わす工程図、図8(B)は被加工物としての線材の先端部および曲げ部が形成される過程を表わす工程模式図である。なお、図6において、図6(b)から図6(e)は、据込み回数に対応したそれぞれの被加工物である線材の据込み状態を表わし、その線材の据込み状態ごとに、線材の正面図、側面図を左、右に配置している。

【0053】

まず、図6に示す増肉工程P1を含む工程によるアンダーカット付先端部3aに増肉する線材の加工方法について説明する。

【0054】

図6に示すように、被加工物としての線材3を増肉する方法としては、その増肉方法を工程で表わすと、増肉工程P1の前加工としてのブランク工程P600と、増肉工程P1とを備えている。

【0055】

ここで、増肉工程P1は、第1据込み工程P601(図6(b)参照)と、第2据込み工程P602(図6(c)および(d)参照)と、第1、第2据込み工程P601、P602にて線材3の軸方向Zに据込んで非軸対称の形状に形成された先端部3a(図6(d)参照)を、形成したいアンダーカット形状(詳しくはねじり角度 ϕ とする先端部3a)に応じた所定傾斜角 θ 方向に据込む傾斜据込

み工程 P 6 1 U とを備えている。

【0056】

なお、第1、第2据込み工程 P 6 0 1、P 6 0 2 は、据込み対象とする線材 3 の先端側が、第1の実施形態の変形例 2 で説明した軸対称の形状から、非軸対称にしようとする非軸対称側へ偏肉された形状（図 6（a）参照）に置換えているものである。このため、第1据込み工程 P 6 0 1、第2据込み工程 P 6 0 2 は、それぞれ、第1の実施形態で説明した増肉工程 P 1 1（詳しくは変形例 2 の P 2 0 1）、増肉工程 P 1 2（詳しくは変形例 2 の P 2 0 2、および P 2 1 2）に対応するものであるので、詳しい工程説明は省略する。

【0057】

ここでは、増肉工程 P 1 の前加工としてのブランク工程 P 6 0 0 と、増肉工程 P 1 の終段となる工程で行われる傾斜据込み工程 P 6 1 U を、以下図 6、図 7 に従って説明する。

【0058】

ブランク工程 P 6 0 0 は、図 6（a）に示すように、据込み対象としての被加工物である線材 3 の（詳しくは、据込まれて非軸対称となる先端部 3 a）の先端側を、その先端部 3 a が据込まれて形成される非軸対称側へ偏肉加工して、偏肉部 3 s を形成する。

【0059】

これにより、増肉工程 P 1 にて線材 3 の軸方向に据込むことにより所望の非軸対称の先端部 3 a（図 6（d）参照）を形成する前工程として、ブランク工程 P 6 0 0 にて、予め線材 3 の先端側を、非軸対称側へ偏肉加工して偏肉部 3 s を形成するので、軸方向に据込む 1 回当たりの据込み量を大きくしつつ、もしくは据込み荷重が大きい大型の据込み加工装置を用いることなく、線材 3 の先端側に設けられた偏肉部 3 s を有する先端部 3 a を、一回または複数回線材 3 を据込む過程で非軸対称の形状へ移行させることが可能である。

【0060】

したがって、増肉工程 P 1 の前工程にて、線材 3 の先端側に非軸対称側へ偏肉加工された偏肉部 3 s を形成することで、先端部 3 a を所望の非軸対称の形状に

形成するまでの据込み繰返し回数を低減することができる（第2実施形態では3回（図6（b）から図6（d）を参照））。

【0061】

なお、このブランク工程P600は、打抜き加工、切削加工等の除去加工をしたとしても、使用せずに無駄となる線材の除去量が少ないので、除去加工でも、塑性加工等による変形加工でもいずれでもよい。なお、偏肉加工する製造コストが安価な打抜きまたは潰し加工が望ましい。

【0062】

傾斜据込み工程P61Uは、図6（e）に示すように、第3据込み工程P602にて形成された非軸対称の形状を有する先端部3a（図6（d）参照）を、線材3の軸方向Zに対して所定傾斜角 θ 方向すなわち図6（e）中に示すUC軸方向に据込む。なお、線材3の先端部3Aと所定傾斜角 θ 方向に据込むために用いる装置（詳しくは治具）との関係の詳細については後述する。

【0063】

すなわち、増肉工程P1における線材3を増肉する工程のうち、線材3の軸方向Zに一回または複数回線材3を据込んで先端部3aを非軸対称に形成した（言換えると、第1、第2据込み工程P601、P602に対応する請求項4に記載の工程）後、線材3の軸方向Zに向ってアンダーカットとなる形状（詳しくは、その先端部3aのアンダーカット状態を表わす図6中のねじり角 ϕ を有する先端部3a）に応じて、線材3の軸方向Zに対して所定傾斜角 θ 方向に据込む。これにより、非軸対称の形状に事前整形された先端部3aを、傾斜据込み工程P61Uにて所定傾斜角 θ 方向に一回据込むだけで、非軸対称かつアンダーカット形状となるねじり角度 ϕ を有するいわゆるアンダーカット付先端部3aを増肉整形できる。

【0064】

したがって、最終的にアンダーカット付先端部3aを形成するまでの据込み繰返し回数、つまり据込み加工する工程を少なくすることができる（第2実施形態では4回（図6（b）から図6（e）を参照））。つまり、線材3を効率的に増肉する線材の加工方法を提供できる。

【0065】

ここで、傾斜据込み工程 P 6 1 U にて所定傾斜角 θ 方向に据込むために用いる治具と先端部 3 a の関係について、図 7 に従って説明する。

【0066】

なお、図 7 は、ダイ 2、パンチ 1 のうち曲げ外側の治具を示すものであって、図 7 中に示す先端部 3 a および曲げ部 3 b は紙面の裏側に増肉部 3 b c が設けられるように、ダイ 2 a と、据込みパンチ 1 a 1、および据込み用保持パンチ 1 a 2 とを備えている。

【0067】

図 7 に示すように、ダイ 2 a は、増肉工程 P 1 における初期段階の第 1 据込み工程 P 6 0 1、第 2 据込み工程 P 6 0 2 に共通するものであって、被加工物としての線材 3 のうち、一方端である先端部 3 a に対して、他端である線材 3 を保持するとともに、パンチ 1（詳しくは 1 a 1、および 1 a 2）の据込みによって、先端部 3 a および曲げ部 3 b が図 7 の紙面の裏側に、所望の増肉部 3 b c を形成するように肉盗みがなされているものである。

【0068】

パンチ 1 は、図 7 に示すように、所定傾斜方向 θ の軸 UC に沿って先端部 3 a を据込むように進退可能に配置される据込みパンチ 1 a 1 と、この据込みパンチ 1 a 1 の軸 UC に沿った据込みによる据込み荷重 F_s を先端部 3 a に作用させるために先端部 3 a を保持する据込み用保持パンチ 1 a 2 を備えている。

【0069】

これにり、先端部 3 a のねじれ角 ϕ を表わす一方側面に対して、先端部 3 a の他側面に、据込みパンチ 1 a 1 による据込み荷重 F_s を加えることができる。したがって、図 7 に示すように、先端部 3 a の他側面の大部分の全側面に据込み荷重 F_s を加えながら据込むので、先端部 3 a は容易に（詳しくは 1 回の据込みで）ねじり角 ϕ を形成できる。

【0070】

なお、このとき、第 1 の実施形態の変形例 1 で説明した据込み整形工程 P 1 2 2 のように、先端部 3 a に突起部 3 f を形成するように、図 7 に示す先端部 3 a

の突出部3fの相当する他側面の残り部分（ここで言う残り部分とは、全他側面のうち上記大部分に係わる他側面を除いた残りの他側面である）に、据込みパンチ1a1を介して、整形荷重 F_{ms} ($F_{ms} = F_m$)を加えるようにしてもいい。

【0071】

これにより、先端部3aに、非軸対称かつアンダーカット形状となるねじり角度 ϕ を有する先端部3a（以下、アンダーカット付先端部3aと呼ぶ）を形成する据込み荷重 F_m を加えるとともに、先端部3aに突起部3fを形成するように、整形荷重 F_{ms} ($F_{ms} = F_m$)を加えることができる。

【0072】

次に、図8に示す曲げ工程P2によるアンダーカット付先端部3aに近接または重複する曲げ部3bを曲げる線材の加工方法について説明する。

【0073】

図8に示すように、被加工物としての増肉されたアンダーカット付先端部3aおよび曲げ部を備えた線材3に曲げ加工を施す曲げ方法としては、その曲げ方法を工程で表わすと、先端部3aと曲げ部3bを挟み込んで曲げる挟み曲げ工程P821と、曲げ部3bに向って先端部3aを据込む据込み整形工程P22とを備えた曲げ工程P2を用いて実現できる。

【0074】

ここで、曲げ工程P2における挟み曲げ工程P821および据込み整形工程P22は、第1の実施形態で説明した据込み整形工程P22において据込み整形荷重 F_{ms} が線材3の軸Zに対してねじれ角 ϕ が零の状態で見込まれたのに対して、本実施形態ではアンダーカット付先端部3aに起因してねじれ角 ϕ が所定角度の状態で見込まれることが違うだけである。つまり、所定角度のねじれ角 ϕ による分力計算を考慮して、曲げ加工による曲げ部3bに加わる曲げ方向に母材たる線材を延ばそうとする力、すなわち引張り応力との関係を勘案して据込み整形荷重 F_{ms} を決定すればよい。言換えると、挟み曲げ工程P821および据込み整形工程P22は、それぞれ、第1の実施形態で説明した挟み曲げ工程P21、据込み整形工程P22に対応するものであるので、詳しい工程説明は省略する。

【0075】

なお、挟み込み工程 P 8 2 1、および据込み整形工程 P 8 2 2 は、第 1 の実施形態で説明した曲げ部 3 b（特に曲げ R の外側）に圧縮応力を発生させて、曲げ加工時の生じる引張り応力の緩和または打消しができるとともに、図 7（B）の上段に示すように、曲げ部 3 b の外側面に向って、先端部 3 a および曲げ部 3 b に形成した増肉部 3 b c の線材量を延び分として補填できるので、曲げ加工に伴う曲げ外側表面に生じる割れ、亀裂等の発生を、確実に防止できる。

【0076】

ここで、本発明に係わる発明者は、実験等による検証実験を行なって、曲げ加工による割れ、亀裂等の発生を防止できる線材の増肉比率としては、図 2（b）の模式図に示す曲げ部 3 b の外側面に向って据込んで増肉される増肉部 3 b c の厚さ T と、被加工物としての線材 3 の厚さ t の比率 T/t が、 $1.3 < T/t < 1.6$ の範囲にあれば、ねじれ角 ϕ の大小、および先端部 3 a の幅広比（ W/w ）の大小に係わらず、曲げ加工による割れ、亀裂等の発生を防止できることを確認した。

【0077】

比率 T/t が 1.3 以下であれば、曲げ部 3 b の増肉不足により、増肉部 3 b c を形成したにもかかわらず、曲げ加工によって割れ、亀裂等が発生する可能性がある。比率 T/t が 1.6 以上であると、曲げ部 3 b の増肉が過大となり、据込み整形工程 P 2 2（P 1 2 2、P 8 2 2）において、増肉部 3 b c の線材量を延び分として補填量が過大となり、先端部 3 a 等へはみ出し等のボリュームオーバーの弊害を生じる可能性がある。

【0078】

（変形例）

なお、変形例 3 として、第 2 の実施形態で説明する曲げ工程（図 8 参照）の前に、図 9 に示すような先端部 3 a に設ける突起部 3 f を整形する先端部打出し工程を追加してもよい。図 9 は、変形例 3 の線材の加工方法であって、曲げ工程の前に、先端部に設ける突起部を整形する先端打出し工程における被加工物としての線材の先端部および曲げ部の形成状態を表わす工程模式図である。図 9 に示すように、前工程である傾斜据込み工程 P 6 1 U にて形成された突起部 3 f（図 6

および図 7 参照) をパンチとダイと挟み込んで、パンチによる整形荷重 F_m を加えることで、突起部 3 f の形状が安定して形成できる。

【0079】

以上説明した本発明の線材の加工方法を用いれば、図 10 に示す回転電気の巻線の一部としてのセグメント 50 を形成できる。

【0080】

すなわち、図 10 に示すように、U 字状に曲げて形成されたセグメント 50 のうち、曲げ部の一方端に、本発明の線材の加工方法を適用した先端部 3 a が線材 3 より幅広に形成される曲げ部 3 b を形成できる。

【0081】

なお、図 10 に示すように、曲げ部の一方端に示すような線材 3 と同じ幅以下で先端部を形成できるものであれば、従来の線材の加工方法を用いて、被加工物として使用する線材の無駄使用量を抑制できるのは言うまでもない。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施形態の幅広先端部および曲げ部を形成する線材の加工方法の工程図であって、図 1 (A) は線材の加工方法に係わる工程を表わす工程図、図 1 (B) は線材の加工方法に係わる工程に用いる治具および被加工物としての線材の先端部および曲げ部が形成される過程を表わす工程模式図である。

【図 2】

図 1 中の増肉工程において、曲げ外側を増肉させた曲げ部の近傍を表す断面図であり、図 2 (a) は正面図、図 2 (b) は側面図である。

【図 3】

図 1 中の曲げ工程において、先端部と曲げ部の位置関係を表す模式図であって、図 3 (a)、図 (b)、図 (c) は、線材の肉厚に係る寸法を用いて曲げ位置を変えたとき、曲げ工程により形成された曲げ部の周りを表す断面図である。

【図 4】

変形例 1 の線材の加工方法のうち、曲げ工程の据込み整形工程を表す工程図である。

【図 5】

変形例 2 の線材の加工方法のうちの増肉工程であって、先端部の形状を形成する過程を表す工程図である。

【図 6】

第 2 の実施形態の線材の加工方法のうち、線材の軸方向に対して非軸対称かつアンダーカット形状となるねじり角度を有する先端部を備えた製品に線材の加工方法を適用する場合における増肉工程を示す工程図であって、図 6 (A) は増肉工程に係わる工程を表わす工程図、図 6 (B) は被加工物としての線材の先端部および曲げ部が形成される過程を表わす工程模式図である。

【図 7】

図 6 中の増肉工程のうち、アンダーカット形状に整形する傾斜据込み整形工程に用いる治具および先端部および曲げ部の形成状態を表わす工程模式図である。

【図 8】

第 2 の実施形態の線材の加工方法のうち、図 6 中の増肉工程による線材の加工処理後に実施する曲げ工程を示す工程図であって、図 8 (A) は曲げ工程に係わる工程を表わす工程図、図 8 (B) は被加工物としての線材の先端部および曲げ部が形成される過程を表わす工程模式図である。

【図 9】

変形例 3 の線材の加工方法であって、曲げ工程の前に、先端部に設ける突起部を整形する先端打出し工程における被加工物としての線材の先端部および曲げ部の形成状態を表わす工程模式図である。

【図 1 0】

本発明の線材の加工方法を適用した回転電機の巻線の一部としてのセグメントを表わす模式図である。

【図 1 1】

図 1 0 のセグメントを複数結合させて巻線を形成した回転子を表わす模式図である。

【図 1 2】

図 1 1 の X I I 方向からみた回転子の側面図であって、回転子の整流子面とし

ての先端部の環状配置状態を表わす模式図である。

【符号の説明】

1、2 第1のパンチ、第1のダイ（増肉工程の増肉用治具）

3 線材

3 a 先端部

3 a b 先端部 3 a の端部

3 b 曲げ部

3 b c 増肉部

3 f 突起部

3 s （線材の先端側に設ける）偏肉部

21、(121)、22 第2のパンチ、第2のダイ（曲げ工程の曲げ用治具）

31、(131) 第3のパンチ（据込み整形工程の据込み用治具）

P1、(P201、P202、P212、P601、P602、P61U)

増肉工程

P2 曲げ工程

P22、P122、P822 据込み整形工程

Z 線材の軸



θ アンダーカット形状に応じた所定傾斜角

UC 軸方向Zに対して所定傾斜角 θ なる据込み傾斜方向の軸


ϕ アンダーカット付先端部 3 a の線材の軸Zに対するねじり角度（アンダーカット角度）

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】





【図 4】




【図 5】




【図6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 10】



【図 1 1】



【図 1 2】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 曲げ形状を有する製品において、幅広先端部の形成に使用する材料の無駄使用量を減らすと共に、曲げ加工による割れ発生を防止できる線材の加工方法を提供する。

【解決手段】 線材 3 の先端側に線材 3 より幅が広い先端部 3 a を形成した後、先端部 3 a の近傍に曲げ部 3 b を形成する線材 3 の加工方法において、先端部 3 a を形成する線材 3、および曲げ部 3 b の外側面を据込んで増肉する工程 P 1 と、増肉された先端部 3 a、および曲げ部 3 b を挟み込んで曲げる工程 P 2 とを有する。なお、曲げ工程 P 2 には、曲げ部 3 b 側に向かって先端部 3 a を据込む工程 P 2 2 を備えていることが望ましい。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004260]

1. 変更年月日	1996年10月 8日
[変更理由]	名称変更
住 所	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
氏 名	株式会社デンソー